


**avis**  
PROFESSIONAL

# TIMBERCOTE BUITENLAK



## BESCHRIJVING

Een uniek houtbeschermingsmiddel voor buiten op basis van gemodificeerde alkydharsen. Bevat een UV-filter zodat het hout meerdere jaren wordt beschermd. Timbercote Buitenlak laat zich eenvoudig aanbrengen en laat de natuurlijke tekening van het hout volledig tot zijn recht komen.

## TOEPASSING

Voor alle houtsoorten buitenshuis. Voor het accentueren en bewaren van de natuurlijke kleuren en structuren van alle houtsoorten. Voor het bijwerken van verweerd (tropisch) hout en kale plekken.

## GEBRUIKSAANWIJZING

- Verwijder eventuele oude verflagen.
- Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, droog, en vetvrij is.
- Ontvetten met thinner. Afzelia ontvetten met ammonia.
- Roer de Timbercote Buitenlak voor gebruik goed door.
- Bij gebruik van verschillende blikken op 1 oppervlak, deze blikken eerst met elkaar mengen.
- Breng 3 lagen Timbercote Buitenlak aan. Kleurloze en getinte Timbercote Buitenlakken kunnen hierbij gecombineerd worden. Bijvoorbeeld: 2 lagen Timbercote Buitenlak met houtkleur en 1 laag Timbercote Buitenlak kleurloos of 1 laag Timbercote Buitenlak met houtkleur en 2 lagen Timbercote Buitenlak kleurloos.

## EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	500 ML – 1L – 2,5L
Kleur:	licht grenen, grenen, licht eiken, donker eiken, teak, palissander, mahonie, noten, ebben en blank
Glansgraad:	alle kleuren in hoogglans, blank ook in zijdegls en mat



Pearl Paint Group

Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | [advies@avisprofessional.nl](mailto:advies@avisprofessional.nl)

[www.avisprofessional.nl](http://www.avisprofessional.nl)

  
PEARLPAINTGROUP




## TECHNISCHE GEGEVENS

Theoretisch rendement:	bij 25 µm droge laagdikte 18 m <sup>2</sup> /litr
Praktisch rendement:	is van vele factoren afhankelijk
Strijken/rollen:	ca. 85% van het theoretisch rendement
Laagdikte:	de gemiddelde droge laagdikte is 25 µm afhankelijk van ondergrond/applicatie.
Droging:	25 µm dr.
Stofdroog:	na ca. 2 uur
Kleefvrij:	na ca. 6 uur
Overschilderbaar:	na ca. 16 uur
Dichtheid:	0,93 kg/ltr
Vaste stofgehalte	46% vol
Vloeiing:	goed
Hechting:	goed op geschikte ondergronden
Weervastheid:	zeer goed
Elasticiteit:	zeer goed
Verdunning:	gebruiksklaar voor kwast of roller
Reiniging gereedschap:	terpentine
Buitenduurzaamheid:	volgens advies aangebracht gemiddeld 4 jaar
Houdbaarheid:	24 maanden vanaf de productiedatum, mits opgeslagen in onaangebroken, originele verpakking.
Inhoud verpakking:	500 ML – 1 L – 2,5 L
Glansgraad:	Hoogglans, zijdeglans en mat
Kleur:	licht grenen, grenen, licht eiken, donker eiken, teak, palissander, mahonie, noten, ebben en blank
Bijzonderheden:	<div> <b>Systeem I:</b>            1e laag Timbercote Transparant            2e laag Timbercote Transparant            3e laag Timbercote Transparant         </div> <div> <b>Systeem II:</b>            1e laag Timbercote Transparant            2e laag Timbercote Transparant            3e laag Timbercote Hoogglans         </div> <div> <b>Systeem III:</b>            1e laag Timbercote Transparant            2e laag Timbercote Hoogglans            3e laag Timbercote Hoogglans         </div> <div> <b>Systeem Merbau:</b>            1e laag Timbercote Transparant            2e laag Timbercote Transparant            3e laag Timbercote Hoogglans of Transparant            4e laag Timbercote Hoogglans of Transparant         </div>

## BETEKENIS ICONEN



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN