



Oplosmiddelhoudende, isolerende, geurneutrale, spanningsvrije, potmatte binnenmuurverf.

Toepassing

- Voor het isoleren van nicotine- en brandschades (watervlekken en roet)
- Gebruik binnen, daar waar een watergedragen muurverf niet toepasbaar is
- Voor het renoveren van plafonds en wanden

Eigenschappen

- Oplosmiddelhoudend
- Goede isolerende eigenschappen
- Zeer goede dekkraft
- Spanningsvrij
- Aanzetvrije verwerking
- Weinig spatten bij verwerking
- Potmat uiterlijk
- Schrobvast
- Waterdamp doorlaatbaar
- Aroma vrij
- Geurneutraal en praktisch reukloos

Product

Bindmiddelbasis: Aromaatische polymerisaathars, spanningsvrij bindmiddel

Pigment: Rutil titaandioxide

Kleuren: Wit
NCS S0500 N

Verpakking: 5 ltr en 12,5 ltr

Verbruik: Ca. 6 m²/ltr, afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode

Glansgraad: Potmat

Verdunning: Südwest Verdunning V21 of aromaatische terpentine

Dichtheid: Ca. 1,56 g/cm³

Vaste stofgehalte: 70% in gewicht (DIN 53216; gemiddelde waarde)



Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

Kwasten, rollen, spuiten (Airmix).

Dichtgewoven vachtroller; 12 mm poolhoogte. Afhangelijk van de grofheid van de ondergrond. Bij zeer grove ondergrond kan een flexibele kern van nut zijn.

Spuitgegevens

Type: Wagner Aircoat
Tip: 0.017-0.021
Hoek: 40°
Materiaaldruk: 180-200 bar
Luchtdruk: 2,2 bar
Pistoolfilter: Wit
Viscositeit: Onverdund bij een debiet van min. 3 ltr/min.; tot max. 5% verdunnen

Vista BO-KH is tot max. 3% aan te kleuren met Vista Universele Mengkleuren.

Reinigen van het gereedschap:
Direct na gebruik met Südwest Verdunning V21.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Max. 80% RV.

Droging (+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Stofdroog: Na ca. 1 uur
Duimvast: Na ca. 3 uur
Overschilderbaar: Na ca. 12 tot 24 uur
Wasbaar: Na ca. een week
Schrobbaar: Na ca. 3 weken

Bij lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid zijn langere droogtijden aan te bevelen.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij van lossingslagen zijn.

Al naar gelang de verontreinigingsgraad zijn 1-2 lagen Vista BO-KH aan te bevelen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Vervuilde ondergrond

Nicotine- en roetvervuilingen niet afwassen.

Droog afborstelen.

Vista BO-KH kan direct op de vervuilde ondergrond worden toegepast.

Watervlekken moeten droog zijn.

Poederende of sterk zuigende ondergronden

Op zuigende ondergronden 1-2 lagen Vista BO-KH aanbrengen.

Mocht er na de eerste laag geen gelijkmatig uiterlijk ontstaan dan kan de volgende dag een tweede laag aangebracht worden.

Niet zuigende ondergronden (muurverf)

Eén laag Vista BO-KH aanbrengen en gelijkmatig verdelen.

Gips, beton, pleisterwerk, kalk en lijmverven (veegvast)

Vista BO-KH zonder grondlaag direct aanbrengen op de betreffende ondergrond.

Vezelplaat, OSB, hardboard, underlayment, multiplex, schroten met noesten, etc.

1-2 lagen Vista BO-KH aanbrengen.

Mocht er na de eerste laag geen gelijkmatig uiterlijk ontstaan dan kan de volgende dag een tweede laag aangebracht worden.

Bijzondere aanwijzingen

Voor professioneel gebruik binnen valt Vista BO-KH onder de uitzonderingsregels van de ARBO-regeling Artikel 4.32 A en er hoeft bij toepassing op water-, roet- en nicotine verontreinigingen geen ontheffing aangevraagd te worden.

Goed ventileren tijdens applicatie en droging.

Bij het overschilderen met een niet isolerende watergedragen muurverf kan de verontreinigingen alsnog doorslaan.

Aanbrengen in natte ruimten met condens risico is niet aan te raden.

Overschilderen met een spanningsvrij product is zeer raadzaam.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
25-4-2022.